



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

F2

S. E. CASA DE MONEDA

Sustrato Sintético para Documentos 635 x 483 / 356	Código: 02125067
Emisión: 07 / 02 / 18	Revisión: 03
Hoja: 1 de 1	

I- ESPECIFICACIONES

I.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

01 – **Tipo:** Sustrato microporoso poliolefínico base sílice. Acabado Mate. Con medidas de seguridad de nivel II y III. Térmicamente estabilizado. El material durante su uso, no deberá presentar deformación ni agrietamiento. Apto para impresiones Offset, Tipográficas, Electrofotográficas - Láser e Inkjet.

Item	Característica	Unidad	Requisito	Tolerancia
02	Gramaje	g/m ²	245	± 5 %
03	Espesor	μ	356	± 7 %
04	Formato. Hojas. A escuadra.	mm	635 X 483 (25" x 19")	± 1 ambos lados
05	Color	~	Blanco	

I.2 SUPERFICIE

06	Rugosidad	Bendtsen	ml/min	50	Máximo
07	Opacidad	Color Touch	%	95	Mínimo
08	Blancura	Color Touch	%	80	Mínimo
09	Fluorescencia	Color Touch	%	2	Máximo
10	Penetración K&N	Color Touch	%	15	± 5

I.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD - Insertas en el sustrato en el proceso de extrusión:

- 11 – Nivel II: partículas IR con respuesta luminica verde característico y señal audible de 980 nm.
 12 – Nivel III: Según diseño exclusivo y aprobado, de 75 μ aproximadamente.

I.4 - PRESENTACIÓN

- Las hojas estarán ubicadas dentro de una caja de estructura sólida, de manera tal que no se produzca decoloración, marcas, deformaciones, humedad, etc.
- La caja será colocada sobre una tarima de madera de cuatro entradas (referencia IRAM 10011 o ISO 6780), apto para la manipulación con auto elevador, zorras eléctricas y manuales. Y todo el conjunto deberá estar zunchado.

II- OFERTAS

- Los oferentes, deberán presentar lo solicitado en **"Requisitos generales para materiales de seguridad"**.
- Este requisito podrá ser reemplazado por la presentación de la presente Especificación Técnica suscripta por el oferente y documentación fehaciente de la última muestra ó partida provista y aprobada, informando el número de expediente u orden de compra, junto con la ficha técnica correspondiente.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si en el proceso de producción se detectaran una cantidad considerable de hojas que no se ajustan a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.

Ce/6
24

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES

13



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17

Revisión: 06

Hoja: 1 de 6

1- ALCANCE

Estos requisitos son aplicables a todos los papeles de seguridad que sean adquiridos por S.E. Casa de Moneda.

2- PRECALIFICACION DEL OFERENTE

Todas aquellas empresas que nunca proveyeron o que no formen parte del Registro de Proveedores de S.E. Casa de Moneda (SECM), deberán presentar lo siguiente:

a- Información Institucional.

- 1- Datos institucionales de la empresa.
- 2- Productos que fábrica, descripción y capacidad de producción.
- 3- Soporte técnico al cliente.
- 4- Referencia de clientes locales e internacionales.
- 5- Instrumental de laboratorio propio y métodos de ensayo que realiza.
- 6- Certificaciones de calidad (ISO, IEC, etc).
- 7- Para el caso de papeles de seguridad deben describir los procedimientos empleados para el resguardo del papel a entregar y el que permanecerá en stock, así como también de la destrucción del papel no apto producido.

Nota: SECM se reserva la facultad de efectuar todas las comprobaciones que estime corresponder de la información presentada.

b- Muestras.

- 1- Presentarán en carácter de muestra como mínimo cincuenta (50) hojas tamaño A4 embaladas en forma plana de manera de evitar el deterioro y un certificado de análisis con las mediciones de los ensayos especificados, informando los resultados obtenidos.
- 2- Podrán presentar un muestrario con los distintos tipos de papeles que fabrican, junto a su ficha técnica.
- 3- Pasada esta instancia, se solicitará una cantidad a definir; necesaria para las pruebas en máquina; en los gramajes, formatos y otras características especificadas o requeridas para cada caso.

c- Marcas de agua.

- 1- Cumplidas las instancias descriptas en el punto "b" se procederá al desarrollo de la marca de agua. Para lo cual se entregarán los diagramas correspondientes.
- 2- La firma interesada presentará una muestra en papel, a fin de realizar el análisis correspondiente.

cas
21

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17

Revisión: 06

Hoja: 2 de 6

- 3- De no resultar de conformidad, se extenderá un informe detallando las observaciones; para la presentación de nuevas muestras.
- 4- Se podrán presentar muestras, las veces que sean necesarias hasta su conformidad final.

3- REQUISITOS PARA LA ADJUDICACION

- a- Los oferentes deberán informar por escrito la factibilidad de poder fabricar el papel con el tipo de Marca de agua requerida.
- b- Por tratarse de un papel de seguridad deberán informar en forma sintética los procedimientos de destrucción de todo el papel malo producido como así también cualquier contingencia.
- c- Se informará las medidas implementadas para salvaguardar el stock de las hojas o bobinas.
- d- El oferente tomará conocimiento de la aptitud de los procesos gráficos, que se especifiquen en cada caso. Todas las dudas se aclararán en el momento de la licitación, de lo contrario se dará por sentado que el papel ofrecido, cumple con las características especificadas y la aptitud a los sistemas de impresión solicitados.

4- EMBALAJE E IDENTIFICACION


HOJAS

- a- Las hojas se entregarán en resmas de 500, 250 ó 125 hojas; de acuerdo al gramaje y/o tamaño de las mismas.
- b- Las resmas deberán estar envueltas con un material impermeable al vapor de agua. Y la cantidad por pallet será constante en toda la remesa.
- c- Las hojas deberán estar contadas con exactitud. Las disconformidades en este aspecto serán consideradas muy graves.

BOBINAS

- d- Las bobinas se entregarán envueltas en material impermeable al vapor de agua.
- e- El diámetro de cada bobina estará comprendido entre 900 y 1000 mm. El buje tendrá un diámetro interno de 76 mm y podrá contener hasta dos empalmes por bobina, debidamente señalados.
- f- El bobinado debe ser uniforme, con tensión pareja y los bujes no deben estar deformados.

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17

Revisión: 06

Hoja: 3 de 6

AMBOS FORMATOS

- g- Los pallets no tendrán elementos sobresalientes o bien se colocará un elemento de protección entre el pallet y el papel.

- h- A fin de mantener la trazabilidad, cada bulto se identificará con un rótulo, por ejemplo:
 - i. Nombre o razón social del proveedor.
 - ii. Denominación del papel.
 - iii. Formato de hoja / Ancho de la bobina.
 - iv. Gramaje.
 - v. Lote
 - vi. Posición en rollo de origen y número (resma o bobina).
 - vii. Cantidad de hojas / Peso de la bobina.

5- MUESTRAS DE FABRICACIÓN

- a- En los casos que se solicite, la firma adjudicataria, una vez recibida la pre-adjudicación, deberá informar justificadamente el plazo mínimo y máximo para la presentación de las muestras de fabricación. Estas muestras deberán ser remitidas directamente a SECM en dos paquetes de cincuenta hojas cada uno con las características técnicas solicitadas.
- b- Para papeles que contengan hilo de seguridad se pueden presentar muestras de fabricación con un hilo similar, distinto al especificado. En este caso la firma adjudicada tendrá diez (10) días a partir de la presentación de estas muestras para aportar una muestra de hilo que se ajuste a lo solicitado.
- c- Las muestras tendrán un rótulo donde mínimamente describa:
 - i. Fecha de presentación de muestra.
 - ii. Referencia al Expte/ Licitación u Orden de Compra.
 - iii. Firma autorizada.
- d- Las muestras aprobadas servirán como referencia de calidad de la partida.
- e- En caso que las muestras no fueran conformadas, la firma adjudicada podrá presentar una segunda y última muestra, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que SECM haya comunicado los motivos de la no aceptación. La misma consistirá en dos paquetes de cincuenta (50) hojas cada uno, conteniendo todas las características especificadas.
- f- Dependiendo del defecto y la imposibilidad de gestionar el envío de las segundas muestras, se podrá extender la conformidad condicional. No obstante, las partidas deberán ajustarse íntegramente a las características técnicas especificadas.

cur el

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17

Revisión: 06

Hoja: 4 de 6

6- PLAN DE MUESTREO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

- a- Para el Plan de Muestreo se considera el caso típico de un lote mayor a 500.000 hojas o su equivalente en bobina.
- b- Control por Atributos: Se utilizará el **Plan de Muestreo Simple con Inspección Normal** de la Norma **IRAM 15** o su equivalente **ISO 2859**.
- c- Control por Variables: Se utilizará el **Plan de Muestreo Simple con Inspección Normal** de la Norma **IRAM 16** o su equivalente **ISO 3951**.
- d- Todos los ensayos se realizarán a $23 \pm 1^\circ\text{C}$ de temperatura y $50 \pm 2\%$ de humedad relativa. Según Norma IRAM-ATIPCA P 3008 NM-ISO 187 (2001-02).

7- ENSAYOS

- a- Control por atributos

CARACTERISTICA	Nivel inspección	% AQL	Clasificación
Composición	S-1	1.5	Crítico
Dirección de fibra			
Encolado			
Marcas de Agua	S-3	2.5	Mayor
Hilo de seguridad		1.0	
Fluorescencia		1.5	
Formato (*)		6.5	
Formación	S-1		Menor
Fibrillas de seguridad inv			

- b- Control por variables:

CARACTERISTICA	Nivel inspección	% AQL	Clasificación
Formato (*)	S-2	1.5	Mayor
Gramaje		1.0	
pH		2.5	
Color	S-1	4.0	
Opacidad			
Resist tracción en seco (DM / DT)	S-2	1.5	
Resist tracción en húmedo (DM / DT)			
Resistencia al rasgado (DM / DT)			
Resistencia al plegado (DM / DT)	S-1	6.5	Menor
Rugosidad Bendtsen cara \pm lisa			
Espesor	S-2		
Porosidad Bendtsen	S-1	1.5	
Carga mineral			

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

Emisión: 17 / 11 / 17


Revisión: 06

Hoja: 5 de 6

(*) El 50% de la muestra se analizará por Atributo según el plano de hoja y el 50% restante se analizará por Variable.

- c- Si del análisis efectuado se concluyera que la partida no cumple con las especificaciones técnicas, se podrá disponer de una segunda toma de muestra, para un nuevo análisis.
 - d- El proveedor deberá remitir con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyendo los valores de los resultados obtenidos.
- 8- **ACEPTACIÓN, DESCUENTO O RECHAZO DE PARTIDAS.**
- a- **Partida aprobada:** Todas aquellas partidas que cumplan con todos los ítems especificados según los criterios de aceptación de los respectivos planes de muestreo.
 - b- **Partida observada sujeta a descuento:** Podrán ser observadas y aprobadas, sujetas a descuento, de acuerdo a los porcentajes que se establezcan, las partidas que contengan hasta tres (3) ítems defectuosos, de los cuales uno (1) sólo podrá ser "Defecto Mayor" y ningún defecto "Crítico".
Esta alternativa sólo podrá ser aplicable cuando los desvíos a las especificaciones técnicas no inhabiliten el material para el fin al que se lo destina;
Si el/los desvío/s son de magnitud considerable, de manera que afecten a la calidad del papel, corresponderá el rechazo de la partida.
 - c- **Partida rechazada:** Todas las partidas que dependiendo de la magnitud, contengan como mínimo: cuatro (4) "Defectos Menores"; o dos (2) "Defectos Mayores" o uno (1) defecto Crítico.
 - d- Los defectos no detectados en el muestreo y que aparezcan durante el proceso gráfico tales como: desprendimiento de pelusa/polvillo, inestabilidad dimensional, arrugas, cordones, falta de homogeneidad, marcas de agua con defectos, etc. y dependiendo de la magnitud detectada, podrá dar a lugar a la observación o rechazo de la partida.
- 9- **EXCLUSIVIDAD Y DESCARTE DEL PAPEL**
- a- Los papeles que reúnan las características de las especificaciones técnicas, sólo serán fabricados por la empresa adjudicada con destino a SECM.
 - b- Los descartes y excedentes que no fueren aceptados por SECM, serán inutilizados.

REQUISITOS GENERALES PARA PAPELES



S. E. CASA DE MONEDA

FS

Emisión: 17 / 11 / 17

Revisión: 06

Hoja: 6 de 6

- c- Todo papel rechazado será destruido por SECM en presencia del representante de la firma proveedora, si ésta lo deseara.

10- VERIFICACION EN FABRICA Y ELEMENTOS DE FABRICACION

- a- SECM se reserva el derecho de efectuar la vigilancia y control en fábrica: según estime necesario, por intermedio de las personas que al efecto designe; para ello la firma adjudicada deberá acordar las facilidades pertinentes.
- b- La fábrica está obligada a adoptar las medidas de seguridad necesarias para que los papeles fabricados y los elementos destinados a su elaboración no puedan ser utilizados por terceros, sustraídos o extraviados.
- c- El fabricante dará cuenta a SECM del número de telas de formación y herramientas maestras elaboradas para la provisión de los papeles.
- d- Terminada la fabricación del papel, las telas de formación, las herramientas maestras empleadas para el estampado de los diseños de marcas de agua, etc. serán puestas a disposición de SECM que las recibirá en propiedad sin cargo alguno.

4/13