

Níquel electrolítico "S" pellets.

Especificación típica

Forma

- Piezas esféricas de níquel.
- Diámetro: aproximado 6 - 14 mm

Densidad del embalaje

- Aproximadamente 5.4 g/cm³ de la capacidad del canasto.


Embalaje


- Bolsas de 10 kg, 5 bolsas por caja, 20 cajas por pallet (1000 kg peso neto).

Análisis químico (wt%)

Ni*	>99.97
Co	<0.00002
Cu	<0.0001
C	<0.005
Fe	<0.004
S	~0.022-0.030
Pb	<0.000001
Zn	<0.00002

*Níquel determinado por diferencia


 Diego Chirri
 Jefe de Sección
 Galvanoplastia
 S.E. CASA DE MONEDA


 Juan Carlos Pérez
 Jefe de Área
 Pre-Prensa
 S.E. CASA DE MONEDA

4 ✓