



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FOJA 2

REVISIÓN N° 142

S. E. CASA DE MONEDA

Papel rosa 70 / 720 x 920		Código: 02091534
Emisión: 25 / 07 / 18	Revisión: 04	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1- CARACTERISTICAS

01 – Papel **color** Rosa claro, apto impresiones offset, tipografía y calcografía. Sin filigrana. Alisado ambas caras.

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje IRAM ATIPCA P 3009	g/m ²	70	± 5 %
03	Espesor IRAM ATIPCA P 3011	mm	0,085 – 0,100	
04	Formato (dirección de fibra, no especificada)	mm	720 X 920	-0 / + 0,5 Ambos lados

I.2- SUPERFICIE

05	Rugosidad Bendtsen IRAM ATIPCA P 3125-1	ml/min	300	Máximo Promedio Ambas
06	Arranque en cera IRAM ATIPCA P 3043	Dennison	13 A	Mínimo
07	pH (Superficial)	4,5 a 8,0		
08	Porosidad Gurley IRAM ATIPCA P 3019	seg	100 ml en 6.4 cm ²	15 – 100

I.3- RESISTENCIAS

09	Rasgado IRAM ATIPCA P 3016	gr	40	Mínimo Promedio DM/DT
10	Rigidez TAPPI 489/76	gr - cm	1,4 a 2,5	Promedio DM/DT

II- OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar un escrito en el cual se comprometen a cumplir con la calidad del producto según el certificado de análisis/calidad y la última partida provista y aprobada; informando el número de orden de compra, expte u otra referencia. O deberán presentar una cantidad mínima de 20 hojas tamaño A4 o su equivalente.

III- CONDICIONES GENERALES

- Para el muestreo se aplicará la norma IRAM ATIPCA P 3007 NM ISO 186.
- Los ensayos se realizarán a 23±1°C y 50%HR (IRAM ATIPCA P 3008 NM ISO 187).
- El proveedor remitirá con cada entrega y por lote, el certificado de calidad correspondiente.
- Si al momento de su utilización se detectaren hojas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas en un tiempo perentorio.

ML