



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FS 3

S. E. CASA DE MONEDA

Papel rosa 70 / 720 x 920		Código: 02091534
Emisión: 08 / 03 / 19	Revisión: 05	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1- CARACTERISTICAS

01 – Papel color Rosa claro, apto impresiones offset, tipografía y calcografía. Sin filigran Alisado ambas caras.

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje IRAM ATIPCA P 3009	g/m ²	70	± 5 %
03	Espesor IRAM ATIPCA P 3011	mm	0,085 – 0,100	
04	Formato (dirección de fibra, no especificada)	mm	720 X 920	-0 / + 0,5 Ambos lados

I.2- SUPERFICIE

05	Rugosidad Bendtsen IRAM ATIPCA P 3125-1	ml/min	300	Máximo Promedio Amba:
06	Arranque en cera IRAM ATIPCA P 3043	Dennison	13 A	Mínimo
07	pH (Superficial)	4,5 a 8,0		
08	Porosidad Gurley IRAM ATIPCA P 3019	seg	100 ml en 6.4 cm ²	15 – 100

I.3- RESISTENCIAS

09	Rasgado IRAM ATIPCA P 3016	gr	40	Mínimo Promedio DM/D
10	Rigidez TAPPI 489/76	gr - cm	1,4 a 2,5	Promedio DM/D

II- OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar una cantidad mínima de 20 hojas en tamaño A4 o equivalente De considerar necesario se solicitará mayor cantidad para prueba en máquir
- Queda exento de presentar muestra y ficha técnica aquel oferente que haya provisto producto con antigüedad no mayor a un año y éste haya resultado de conformidad en líi de producción. Debiendo presentar una nota informando el número de trámite de la com (expte, Orden de compra, etc); comprometiendose a cumplir con la calidad de la misma y la presente Especificación Técnica.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las hojas se entregarán en resmas de 500; envueltas con un material impermeable al va de agua. Con el rótulo correspondiente.
- La cantidad de resmas por pallet será constante en toda la remesa.
- Para el muestreo se aplicará la norma IRAM ATIPCA P 3007 NM ISO 186. Los ensayos se realizarán a 23±1°C y 50%HR (IRAM ATIPCA P 3008 NM ISO 187). El proveedor remitirá con cada entrega y por lote, el certificado de calidad correspondier Si al momento de su utilización se detectaren hojas que no se ajustan a lo especificado proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas en un tiempo perent

Pablo Paz
Jefe Lab. de Materiales
S.E. CASA DE MONEDA

[Handwritten Signature]
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Adolfo Macías
Gerente
Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA

