



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

S. E. CASA DE MONEDA

| | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| Sustrato Sintético para Documentos 635 x 483 mm / 356 μ | | Código: 02125067 |
| Emisión: 16 / 04 / 19 | Revisión: 04 | Hoja: 1 de 1 |

I- ESPECIFICACIONES

I.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 01 – **Tipo:** Sustrato microporoso poliolefínico base sílice. Acabado Mate. SIN FLUORESCENCIA. Con medidas de seguridad de nivel II y III. Térmicamente estabilizado. El material durante su uso, no deberá presentar deformación ni agrietamiento. Apto para impresiones Offset, Tipográficas, Electrofotográficas - Láser e Inkjet.

| Ítem | Característica | Unidad | Requisito | Tolerancia |
|------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 02 | Gramaje | g/m ² | 245 | ± 5 % |
| 03 | Espesor | μ | 356 | ± 7 % |
| 04 | Formato. Hojas. A escuadra. | mm | 635 X 483 (25" x 19") | ± 1 ambos lados |
| 05 | Color | ~ | Blanco | |

I.2 SUPERFICIE

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------|--------|----|--------|
| 06 | Rugosidad | Bendtsen | ml/min | 50 | Máximo |
| 07 | Opacidad | Color Touch | % | 95 | Mínimo |
| 08 | Blancura | Color Touch | % | 80 | Mínimo |
| 09 | Penetración K&N | Color Touch | % | 15 | ± 5 |

I.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD - Insertas en el sustrato en el proceso de extrusión:

- 10 – **Nivel II:** partículas IR con respuesta lumínica verde característico y señal audible de 980 nm.
 11 – **Nivel III:** Según diseño exclusivo y aprobado, de 75 μ aproximadamente.

I.4 PRESENTACIÓN

- Las hojas estarán ubicadas dentro de una caja de estructura sólida, de manera tal que no se produzca decoloración, marcas, deformaciones, humedad, etc.
- La caja será colocada sobre una tarima de madera de cuatro entradas (referencia IRAM 10011 o ISO 6780), apto para la manipulación con auto elevador, zorras eléctricas y manuales. Y todo el conjunto deberá estar zunchado.

II- OFERTAS

- Los oferentes, deberán presentar una nota informando el número de trámite de compra (expte, Orden de compra, etc); comprometiéndose a cumplir con la calidad, suscribiendo la presente Especificación Técnica.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si en el proceso de producción se detectaran una cantidad considerable de hojas que no se ajustan a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.