



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

84

S. E. CASA DE MONEDA

Solvente aromático.		Código: 20020025
Emisión 27 / 02 / 19	Revisión: 11	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1- PRODUCTO

- 01- **Aspecto:** Líquido incoloro a levemente amarillo, Libre de sedimentos. De pH neutro.
Olor: característico.

Ítem	Características	Unidad	Valor requerido
02	Densidad	g/cm ³	0,865 a 0,877
03	Rango de Destilación: a. 1° Gota b. 85%	°C	140 - mínimo 195 - máximo

I.2 – PRESENTACION

- En tambor de 200 Litros. Envase perfectamente limpio con cierre hermético; que no altere las características del contenido, ni se produzca el deterioro del mismo, de manera tal que asegure el almacenamiento y/o manipulación sin riesgos.

II- OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar la ficha técnica del producto, como garantía de calidad del lote.


III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas deberán estar acompañadas por la Ficha Técnica, Ecológica y de Seguridad correspondiente.
- Se deberá remitir en las partidas, con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, en el cual debe constar mínimamente: los parámetros especificados, la identificación del lote, el fabricante, responsable de control de calidad y toda información necesaria que haga a la trazabilidad del producto.
- Las partidas serán analizadas por muestreo, si el producto no se ajusta a lo solicitado, el adjudicatario deberá reponerlo, en un tiempo perentorio.


 Fabio Paz
 Jefe de Materiales
 S.E. CASA DE MONEDA


 Ing. Adolfo Macías
 Gerente
 Control de Calidad
 S.E. CASA DE MONEDA




 ANABEL AMADO
 AREA COMPRAS NACIONALES
 S.E. CASA DE MONEDA



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

88-5

S. E. CASA DE MONEDA

Carbonato de Calcio pesado.		Código: 16040021
Emisión: 02 / 03 / 18	Revisión: 07	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1 PRODUCTO

01- Aspecto: Polvo fino de color blanco.

Ítem	Característica	Unidad	Requisito	Tolerancia
02	CaCO ₃ (Sobre Muestra Seca)*	%	95	Mínimo
03	Alcalinidad*	~	Cumplirá ensayo	
04	Hierro	~	trazas	
05	Sustancias insolubles en HCl*	%	3,5	Máximo
06	Residuo Sobre Tamiz N° 325*	%	4.5	Máximo
07	Humedad*	%	2	Máximo
08	Sedimentación en Húmedo	cm ³	11	± 1 (ver II-observaciones)
09	Tamaño de partícula	μ	5 a 10	

(*) Los análisis se basan en la NORMA IRAM N° 41. 158/ 1973. Si el licitante usa otros métodos, deberá acompañar los mismos junto con el error (X, R).

I. 2 – PRESENTACIÓN

- En bolsa de papel o plástica, resistente, de 25 Kg. Envase perfectamente limpio que no altere las características del contenido, ni se produzca el deterioro del mismo, de manera tal que asegure el almacenamiento y/o manipulación sin riesgos. Deberán tener una etiqueta que indique su peligrosidad.

II- MUESTRAS

- Los oferentes deberán presentar una muestra de 3 kg del producto.

II- OBSERVACIONES

- Método Item 07:

Se pesan 10 g. de CaCO₃ seco en estufa, se colocan en una probeta de 200 cm³ y 3,5 cm de diámetro, con tapón. Se mezcla con 50 cm³ de agua destilada y se lleva a 100 cm³. Se bate con movimiento de vaivén 30 veces, se deja en reposo la probeta durante 2 hs. y se lee el volumen de CaCO₃ precipitado.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas deberán estar acompañadas por la Ficha Técnica, Ecológica y de Seguridad correspondiente.
- Se deberá remitir con las muestras y partidas, con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, en el cual debe constar mínimamente: los parámetros especificados, la identificación del lote, el fabricante, responsable de control de calidad y toda información necesaria que haga a la trazabilidad del producto.
- Las partidas serán analizadas por muestreo, si el producto en el proceso productivo, no se ajustara a lo solicitado, el adjudicatario deberá reponerlo, en un tiempo perentorio.
- **La muestra y/o partida se aprobará luego de la PRUEBA EN PRODUCCION, según se considere necesario.**

Pablo Paz
Jefe Lab. de Materiales
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Adolfo E. Álvarez
Jefa Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Adolfo Macías
Gerente
Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA



ESPECIFICACION TECNICA

FT-9

S. E. CASA DE MONEDA

Hipoclorito de sodio (Agua Lavandina Tipo III)		Código: 16100831
Emisión 28 / 02 / 19	Revisión: 02	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1 – PRODUCTO

01 – CAS Nº: 7681-52-9

02 – Aspecto: Líquido de color amarillento. Olor penetrante e irritante, característico.

Ítem	Característica	Unidad	Valor requerido
02	Cloro Activo *	g/l	85 a 110
03	Solubilidad en Agua	~	COMPLETA
04	Densidad	g/cm ³	1.180 – 1.198
05	pH	~	11 – 13

* ensayo a realizar según NORMA IRAM 41173-2

I.2 – PRESENTACIÓN

- En tambor de 200 litros. Envase perfectamente limpio con cierre hermético; que no altere las características del contenido, ni se produzca el deterioro del mismo, de manera tal que asegure el almacenamiento y/o manipulación sin riesgos.
- El envase deberá contener la fecha de elaboración del producto (día, mes y año), la cual no deberá superar los 30 días de la fecha de entrega. Y una recomendación que indique "Usar preferentemente antes de los 120 días"

II- OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar la ficha técnica del producto, como garantía de calidad del lote.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas deberán estar acompañadas por la Ficha Técnica, Ecológica y de Seguridad correspondiente.
- Se deberá remitir en las partidas, con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, en el cual debe constar mínimamente: los parámetros especificados, la identificación del lote, el fabricante, responsable de control de calidad y toda información necesaria que haga a la trazabilidad del producto.
- Las partidas serán analizadas por muestreo, si el producto no se ajusta a lo solicitado, el adjudicatario deberá reponerlo, en un tiempo perentorio.

Pablo Paz
Jefe Lab. de Maternidad
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Mariana El Alvarado
Jefa Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Adolfo Macías
Gerente
Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA

