



FICHA TÉCNICA

Página 3.

S. E. CASA DE MONEDA

Plastificante polimérico para resinas de PVC		Código: 16111317
Emisión: 03 / 10 / 17	Revisión: 00	Hoja: 1 de 1

I- DESCRIPCIÓN

1. PRODUCTO

- Poliadipto de propilenglicol: plastificante polimérico para resinas de PVC tipo KALFLEX – PP ó LESTARFLEX NE-P
- **Aspecto:** límpido
- **Color, APHA:** 75 – máx.
- **Valor de acidez (mg KOH / g m):** 6 – máx.
- **Densidad relativa, 25°C (gr/ml):** 1.07 ± 0.01
- **Índice de refracción, 25°C:** 1.461 ± 0.005
- **Punto de inflamación (°C):** 226 – mín.
- **Viscosidad, 25°C (P(poise)):** 3.5 – 6.5

2. PRESENTACIÓN

- En tambor adecuado de 200 kg con tapón a rosca de media pulgada, que no altere las características del contenido, ni se produzca el deterioro del mismo, cerrado herméticamente de manera tal que asegure el almacenamiento y/o manipulación sin riesgos.
- Etiquetas de Identificación: según disposiciones legales vigentes.
- Debe figurar en el envase, fecha de elaboración y vencimiento

3. DOCUMENTACION Y OFERTAS

- Las ofertas serán evaluadas mediante la información presentada del producto, certificado de análisis, detallando propiedades del material, los valores típicos y método de análisis de los mismos. Quedando bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, quién tendrá el derecho a rechazar una oferta por antecedentes desfavorables del producto en caso de haberlo utilizado alguna vez.
- De ser necesario el usuario, solicitará muestras para realizar una prueba industrial a fin de dar conformidad / rechazo a la oferta.
- Se deberá remitir tanto en la oferta como en las partidas, con cada entrega y por lote el certificado de análisis correspondiente, en el cual debe constar mínimamente: los parámetros especificados, la identificación del lote, el fabricante, responsable de control de calidad y toda información necesaria que haga a la trazabilidad del producto.

4. CONDICIONES GENERALES

- La aprobación de la partida estará sujeta a la evaluación del producto por el sector usuario en línea de producción.
- Si la partida no resultara apta para el uso, el proveedor deberá reponer el producto en el menor tiempo posible.
- Cada entrega del producto debe estar acompañado por su FICHA TÉCNICA, ECOLÓGICA Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, correspondiente.