



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

S. E. CASA DE MONEDA

Papel rosa 70 / 720 x 920		Código: 02091534
Emisión: 08 / 03 / 19	Revisión: 05	Hoja: 1 de 1

## I- ESPECIFICACIONES

### I.1- CARACTERÍSTICAS

01 – Papel color Rosa claro, apto impresiones offset, tipografía y calcografía. Sin filigrana. Alisado ambas caras.

Ítem	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje IRAM ATIPCA P 3009	g/m <sup>2</sup>	70	± 5 %
03	Espesor IRAM ATIPCA P 3011	mm	0,085 – 0,100	
04	Formato (dirección de fibra, <i>no especificada</i> )	mm	720 X 920	-0 / + 0,5 Ambos lados

### I.2- SUPERFICIE

05	Rugosidad Bendtsen IRAM ATIPCA P 3125-1	ml/min	300	Máximo Promedio Ambas
06	Arranque en cera IRAM ATIPCA P 3043	Dennison	13 A	Mínimo
07	pH (Superficial)	4,5 a 8,0		
08	Porosidad Gurley IRAM ATIPCA P 3019	seg	100 ml en 6.4 cm <sup>2</sup>	15 – 100

### I.3- RESISTENCIAS

09	Rasgado IRAM ATIPCA P 3016	gr	40	Mínimo Promedio DM/DT
10	Rigidez TAPPI 489/76	gr - cm	1,4 a 2,5	Promedio DM/DT

## II- OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar una cantidad mínima de 20 hojas en tamaño A4 o su equivalente. De considerar necesario se solicitará mayor cantidad para prueba en máquina.
- Queda exento de presentar muestra y ficha técnica aquel oferente que haya provisto el producto con antigüedad no mayor a un año y éste haya resultado de conformidad en línea de producción. Debiendo presentar una nota informando el número de trámite de la compra (expte, Orden de compra, etc); comprometiéndose a cumplir con la calidad de la misma y de la presente Especificación Técnica.

## III- CONDICIONES GENERALES

- Las hojas se entregarán en resmas de 500; envueltas con un material impermeable al vapor de agua. Con el rótulo correspondiente.
- La cantidad de resmas por pallet será constante en toda la remesa.
- Para el muestreo se aplicará la norma IRAM ATIPCA P 3007 NM ISO 186.
- Los ensayos se realizarán a 23±1°C y 50%HR (IRAM ATIPCA P 3008 NM ISO 187).
- El proveedor remitirá con cada entrega y por lote, el certificado de calidad correspondiente.
- Si al momento de su utilización se detectaren hojas que no se ajustan a lo especificado, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas en un tiempo perentorio.

Jefe Lab. de Materiales  
S.E. CASA DE MONEDA

Ing. Adolfo Macías  
Gerente  
Control de Calidad  
S.E. CASA DE MONEDA